



KARTA TECHNICZNA

Scapa 330D

Samoprzylepna taśma aluminiowa bez przekładki

OPIS

Scapa 330D jest to miękka folia aluminiowa 75 μm z klejem akrylowym.. Dostępna jest w kolorze aluminium.

ZASTOSOWANIE

- Galwanizacja, malowanie i naprawy samolotów
- Tymczasowe naprawy powierzchni aluminiowych
- Połączenia okablowania i wyposażenia podczas symulacji lotów kosmicznych
- Stosowana w aplikacjach wymagających wykrywania przez sprzęt fotoelektryczny
- Łączenie cienkich blach aluminiowych

ZALETY PRODUKTU

- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Bardzo miękka i bardzo wygodna w użyciu
- Brak przekładki ułatwia naklejanie i oddzieranie z rolki
- Dobra odporność na chemikalia
- Spełnia standardy zgodności z materiałami wybuchowymi wg normy British Defence Standard 75-5/Issue 1
- Temperatura pracy w zakresie: -35°C do $+105^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+125^{\circ}\text{C}$

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,14	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	35	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	4.5	AFERA 4001
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	3.5	BS 3924

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94,
faks +48 42 678 10 09
e-mail: info@intra.biz.pl