



Scapa 330R

Wysokiej jakości miękka folia aluminiowa z klejem akrylowym i przekładką papierową

OPIS

Scapa 330 jest to miękka folia aluminiowa 75 µm z klejem akrylowym i przekładką z papieru silikonowanego. Dostępna jest w kolorze aluminium.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie przy malowaniu nadwozi samochodowych,
- Przy galwanizacji, malowaniu i obróbce wtórnej samolotów
- Do maskowania przy piaskowaniu i proszkowaniu
- Stosowana do tymczasowych napraw elementów aluminiowych
- Do łączenia cienkich blach aluminiowych

ZALETY PRODUKTU

- Dobra odporność na chemikalia
- Bardzo miękka i wygodna w stosowaniu
- Doskonale poddaje się wycinaniu dzięki przekładce z papieru silikonowanego
- Nie zawiera przekładki ułatwiającej naklejanie
- Temperatura pracy w zakresie: -35°C do +150°C, +180°C krótkoterminowo

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0.130	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	35.0	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	4	AFERA 4001
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	2.5	AFERA 4001
Temperatura pracy	°C	-35 do +150 +180 krótkotrwale	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94,
faks +48 42 678 10 09
e-mail: info@intra.biz.pl