

## Scapa 343

Samoprzylepna taśma aluminiowa bez przekładki

### OPIS

Scapa 343 jest to miękka folia aluminiowa 38  $\mu\text{m}$  z klejem akrylowym bez przekładki papierowej. Dostępna jest w kolorze aluminium.

### ZASTOSOWANIE

- Doskonała do podwójnego szklenia
- Stosowana do ekranów ciepłych
- Stosowana w aplikacjach wymagających wykrywanie przez sprzęt fotoelektryczny
- Do zamykania izolacji kanałów powietrznych
- Do demagnetyzacji TV itp.
- Inne zastosowania wymagające stosowania dobrej taśmy aluminiowej

### ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i wygodna w stosowaniu (szybkie naklejanie taśmy bez przekładki)
- Łatwo się oddziera
- Nie zawiera przekładki ułatwiającej oddzieranie
- Kolor aluminiowy
- Temperatura pracy w zakresie:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+110^{\circ}\text{C}$

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0,065	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	18.0	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	4.5	AFERA 4001
Temperatura pracy	$^{\circ}\text{C}$	-20 do +110	Wewnętrzna

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

Powyzsze dane techniczne opieraja się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  
faks +48 42 678 10 09  
e-mail: info@intra.biz.pl