

Scapa 3909

Poliuretanowa taśma piankowa jednostronnie klejąca, samorozszerzalna

OPIS

Scapa 3909 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji. Dostępna w kolorze czarnym. Taśma wykonana z otwartokomórkowej pianki poliuretanowej impregnowanej Neoprenem. Z jednej strony pokryta delikatnym klejem. Pianka Scapa 3909 po rozwinięciu rozszerza się pięciokrotnie w stosunku do pierwotnej grubości.

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody oraz przeciw przenikaniu powietrza/kurzu
- Zapobieganie korozji elektrolitycznej
- Wypełnianie
- Do amortyzowania
- Antypoślizgowa

ZALETY PRODUKTU

- Kompresja minimum 80% do uzyskania efektu wodouszczelniającego
- Zakres odporności temperaturowej -30 °C do +80 °C
- Temperatura montażu +10 °C do +40 °C
- Okres przechowywania co najmniej 12 miesięcy
- Wysokiej jakości klej
- Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad
- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
- Odporna na otarcia, korozję i wilgoć
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem
- Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu
- Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102 część 1, B1
- Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Siła do kompresji 30%	N/cm ²	0.5	Scapa F4
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180°)	N/25mm	10	Scapa F9
Przewodność cieplna (k)	W/mK	0.05	Lee's Disc

STANDARDOWE ROZMIARY

- Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule
- Grubości: 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 10.0mm
- Rdzeń: 76mm

ZALECENIA

Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.

Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.

Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.

Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.

Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności.

Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.

Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:

INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,

tel. +48 42 678 01 94,

faks +48 42 678 10 09

e-mail: info@intra.biz.pl