

Scapa 330

Wysokiej jakości miękka folia aluminiowa z klejem akrylowym bez przekładki

OPIS

Scapa 330 jest to miękka folia aluminiowa o grubości 75 μm z klejem akrylowym. Wersja bez przekładki do natychmiastowego użycia. Dostępna jest w naturalnym kolorze aluminium.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie w motoryzacji podczas malowania
- Maskowanie w lotnictwie podczas prac konserwacyjnych i malowania
- Maskowanie krawędzi pakietów szybowych
- Maskowanie podczas piaskowania
- Stosowana do tymczasowych napraw elementów aluminiowych
- Montaż okablowania i oprzyrządowania w symulatorach lotów kosmicznych
- Do detektorów fotoelektrycznych
- Do łączenia cienkich blach aluminiowych
- Inne zastosowania wymagające stosowania grubej taśmy aluminiowej

ZALETY PRODUKTU

- Bardzo miękka i wygodna w stosowaniu
- Brak przekładki
- Dobra odporność na chemikalia
- Temperatura pracy w zakresie: -35°C do +150°C, +180°C krótkoterminowo

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0.130	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	35.0	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 5005
Przyczepność do stali	N/cm	4	AFERA 5001
Przyczepność do swojej powierzchni (łączenie na zakładkę)	N/cm	2.5	AFERA 5001
Temperatura pracy	°C	-35 do +150 +180 krótkotrwale	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m, 100m
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

