

# Scapa 330L

Wysokiej jakości miękka folia aluminiowa z klejem akrylowym i przekładką papierową

## OPIS

Scapa 330L jest to miękka folia aluminiowa o grubości 75  $\mu\text{m}$  z klejem akrylowym i przekładką z papieru silikonowanego. Dostępna jest w naturalnym kolorze aluminium.

## ZASTOSOWANIE

- Ochrona okien samolotów, podczas prac konserwacyjnych i malowania
- Pomoc i ochrona elementów ceramicznych podczas spawania, galwanizowania blach metalowych i ram samochodów dostawczych
- Stosowana do tymczasowych napraw elementów aluminiowych
- Maskowanie podczas piaskowania
- Naprawa i maskowanie skrzydeł samolotów
- Do łączenia cienkich blach aluminiowych
- Inne zastosowania wymagające stosowania grubej taśmy aluminiowej z przekładką

## ZALETY PRODUKTU

- Dobra odporność na chemikalia
- Bardzo miękka i wygodna w stosowaniu
- Doskonale poddaje się wycinaniu dzięki przekładce z papieru silikonowanego
- Temperatura pracy w zakresie:  $-35^{\circ}\text{C}$  do  $+150^{\circ}\text{C}$ ,  $+180^{\circ}\text{C}$  krótkoterminowo

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0.130	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	35.0	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	5	AFERA 4001
Przyczepność do swojej powierzchni (łączenie na zakładkę)	N/cm	1.5	AFERA 4001
Temperatura pracy	$^{\circ}\text{C}$	-35 do +150 +180 krótkotrwale	Wewnętrzna

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m, 100m
- Szerokość rolki: 50mm (inne szerokości na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +25°C..*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)



2017-04-03 v2