

Scapa 0485

Taśma montażowa żelowa kauczukowa

OPIS

Scapa 0485 jest nie zawierającym rozpuszczalników żelem kauczukowym typu hot-melt. Dostępna jest w postaci uformowanej taśmy naniesionej na przekładkę transportującą silikonowaną. Kolor taśmy bursztynowy.

ZASTOSOWANIE

- Montaż dywanów, montaż dekoracyjnych listew przypodłogowych
- Mocowanie listew dachowych w pojazdach dostawczych
- Mocowanie arkuszy, tabliczek, szyldów
- Łączenie folii z tworzywa sztucznego
- Przyklejanie izolacji do ścian
- Jako trzecia ręka podczas prac montażowych, majsterkowania
- Montaż lekkich elementów wykończeniowych, dekoracyjnych
- Montaż lekkich płyt izolacyjnych, ochronnych listew drzwiowych
- Łączenie folii, membran budowlanych
- Budowa, montaż scenografii teatralnych, filmowych

ZALETY PRODUKTU

- Uniwersalny klej w postaci taśmy
- Dostępny w wielu rozmiarach
- Dobrze przygotowany produkt do długotrwałych zastosowań
- Wiązanie klejem jest silnie wodoodporne
- Nie zawiera rozpuszczalników – nie wydziela oparów
- Niewymagany jest czas utwardzania połączenia
- Znakomita siła połączenia
- Nie twardnieje i jest trwale elastyczny
- Bardzo agresywny klej wrażliwy na nacisk
- Czyste i łatwe usuwanie bez konieczności czyszczenia!

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Kohezja	N mm ⁻²	0.6	Scapa 55270
Punkt mięknięcia (pierścień i kulka)	°C	85	Scapa 55272
Temperatura pracy	°C	0 – 40	-
Ciężar właściwy	g/cm ³	0,98	Scapa 55295
Lepność (metoda kulki)	Mm	30	Scapa 55233

STANDARDOWE ROZMIARY

- Grubość: 0.4mm, 1.0mm, 2.0mm
- Długość rolki: 30m (0,4mm), 20m (1mm), 10m (2mm)
- Szerokość rolki: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm
- Kolory: bursztynowy
- Pakowanie: luzem lub worki foliowe w kartonie

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C. Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

UWAGI O UŻYCIU

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Taśma nie powinna być używana, jeśli wymagana jest dobra odporność na chemikalia i promieniowanie UV

Zalecana temperatura naklejania powinna wynosić powyżej +10°C.

Aby uniknąć sklejenia noża tnącego, nożyczek zalecamy zwilżenie ich wodą bezpośrednio przed odcinaniem taśmy.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

