

## Scapa 2702

Samoprzylepna taśma PCV, samogasnąca, profesjonalna, mrozoodporna

### OPIS

Scapa 2702 jest wysokiej jakości samogasnącą taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,13mm z agresywnym klejem kauczukowym. Zaprojektowana do użytku tam, gdzie wymagane jest spełnianie norm międzynarodowych i gdzie ważne jest zachowanie norm dotyczących ochrony środowiska.

### ZASTOSOWANIE

- Podstawowa izolacja elektryczna
- Ochrona kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia
- Kodowanie kolorami
- Zastosowania przemysłowe
- Do wiązowania przewodów w przemyśle samochodowym (dostępna jest także wersja 2702A ze starterem)
- Do ręcznej aplikacji
- Maskowanie

### ZALETY PRODUKTU

- Dobra odporność na otarcia, korozję i wilgoć
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna i mechaniczna
- Wysoka uniwersalność
- Wykonanie przyjazne dla środowiska
- Posiada certyfikaty dopuszczenia IMQ i VDE zgodnie z IEC 60454-3-1
- Spełnia wymagania Dyrektyw 2011/65/EC (RoHS2) i Dyrektywy Delegowanej Komisji (EU) 2015/863 (RoHS 3) (nie zawiera ołowiu, chromu VI, rtęci i kadmu)
- Szeroki zakres odporności temperaturowej 0 °C do +90 °C
- Taśma może być aplikowana w niskich temperaturach (od -10 °C)

Akredytacja:

Spełnia wymagania techniczne BS4J10/BSEN60454

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.13	IEC 60454-2
Siła zrywająca	N/cm	25	IEC 60454-2
Wydłużenie do zerwania	%	180	IEC 60454-2
Przyczepność do stali	N/cm	1.8	IEC 60454-2
Przyczepność do nawierzchni	N/cm	1.8	IEC 60454-2
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	40	IEC 60454-2
Palność	-	Samogasnąca	IEC 60454-2

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 10m, 20m, 25m, 33m
- Szerokość rolki: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 32mm tekturowy z logo Scapa
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: foliowane rolki z etykietą w zbiorczych dropsach ustawione w kartonach
- Kolory: czarny, niebieski, brązowy, zielony, szary, czerwony, żółty, żółto-zielony, biały, pomarańczowy, fioletowy, transparent, jasnozielony

## ZASADY MAGAZYNOWANIA

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +5°C a +25°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.*

## SPOSÓB UŻYCIA

*Taśma powinna być nawijana pod delikatnym naciąganiem dla uzyskania optymalnej przyczepności.*

*Zalecamy nawinięcie minimum 2 warstw z zakładką 50%. Ostatnią warstwę nawijamy z mniejszym naciąganiem. Dla uniknięcia samoodwijania się naklejonej taśmy należy końcówkę taśmy odciąć od rolki i nakleić bez naciągu (nie zrywać).*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Upzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

