



# Scapa 9001S

Samoprzylepna, precyzyjna taśma maskująca ogólnego stosowania  
(24 godzinna, do użytku wewnętrznego)

## OPIS

Scapa 9001S jest cienką taśmą maskującą o grubości 0,1mm wykonaną z półkrepowanego papieru pokrytego klejem kauczukowym. Taśma jest zalecana do ogólnych zastosowań wewnętrznych. Kolor naturalny beżowy.

## ZASTOSOWANIE

- Pakowanie owijanie lekkich przedmiotów
- Profesjonalna taśma maskująca przy pracach malarskich i tynkarskich do użytku wewnętrznego
- Odpowiednia przy malowaniu pędzlem, wałkiem i natryskowym ze schnięciem w temperaturze pokojowej.
- Odpowiednia do ogólnych zastosowań związanych z owijaniem, zaklejaniem, uszczelnianiem i maskowaniem (do 24 godzin)

## ZALETY PRODUKTU

- Tylko do użytku wewnętrznego
- Łatwe i czyste odklejanie w temperaturze pokojowej
- Gładkie i stabilne odwijanie
- Doskonała przyczepność
- Doskonałe przyleganie i wytrzymałość na rozerwanie
- Doskonała odporność na podciekanie farby
- Nie odbarwia i nie plami
- Odporna na lekkie chemikalia, lakiery, rozpuszczalniki i wodę

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość całkowita	mm	0.1	AFERA 5006
Siła przylegania do stali	N/cm	2,5	AFERA 4001
Siła zrywająca	N/cm	35	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	8	AFERA 5004

## STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 18mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: 76m
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: każda rolka oddzielnie w folii termokurczliwej z nalepką

## ZALECENIA PRZY MAGAZYNOWANIU I STOSOWANIU

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.*

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.*

*Taśmy maskujące SCAPA nie są odpowiednie do zastosowań zewnętrznych i nie powinny być poddawane długim okresom nasłonecznienia, co może utrudniać odrywanie. Na czyste i bezśladowe odklejanie mają także wpływ rodzaje powierzchni, lakierów, gruntów, właściwości farby i temperatura podłoża. Dla najlepszych wyników zalecamy usuwać taśmy jak najszybciej po nałożeniu farby naciągając ją powoli pod kątem 45° ze stałą prędkością.*

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

