



Scapa 9060P

3 dniowa taśma papierowa, maskująca

OPIS

Scapa 9060P jest taśmą z lekko krepowanego papieru o grubości 120 mikronów pokrytego klejem kauczukowym. Rekomendowana do ogólnych maskujących zastosowań wewnętrznych do temperatury + 60°C.

ZASTOSOWANIE

- Owijanie lekkich przedmiotów
- Profesjonalna taśma malarska i maskująca do zastosowań wewnętrznych
- Ogólne zastosowania wewnętrzne dla temperatur do +60 °C (1 godzina) przy łączeniu, owijaniu, uszczelnianiu i maskowaniu
- Odpowiednia do wszystkich technik malarskich i nakładania farb pędzlem lub natryskowo

ZALETY PRODUKTU

- Nie pozostawia śladów kleju po oderwaniu w temperaturach pokojowych
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Dobra przyczepność
- Dobra odporność na ścinanie i pewne przyleganie
- Zapobiega podciekaniu farby
- Nie plami
- Odporna na lekkie chemikalia, lakiery, rozpuszczalniki i wodę
- Odporności temperaturowa do +60 °C (1 godzina)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.12	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	35	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	9	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/cm	2.2	AFERA 5001
Wytrzymałość temperaturowa (1 godz)	°C	60	-

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Barnier
- Pakowanie: indywidualny celofan i podwójna etykieta
- Kolory: naturalny
-

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 6 miesięcy.

Taśma papierowa nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i nie powinna być wystawiana na światło słoneczne. Może to spowodować trudności z usuwaniem. Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy usuwać taśmę ze stałą prędkością pod kątem 45 stopni.

Zawsze zalecamy wcześniejsze sprawdzenie taśmy na małej powierzchni w połączeniu z wybraną techniką malarską i rodzajem farby. Przeprowadzenie takiego testu pozwoli ocenić jakość wykonania oraz wybrać właściwy sposób użycia taśmy.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

