

Scapa 9060WS

Precyzyjna taśma z papieru washi, maskująca do +60°C

OPIS

Scapa 9060WS jest taśmą z oryginalnego japońskiego ryżowego papieru washi pokrytego klejem kauczukowym. Rekomendowana do precyzyjnego maskowania podczas malowania delikatnych powierzchni. Tylko do użytku wewnętrznego.

ZASTOSOWANIE

- Odpowiednia do odcinania kolorów jako taśma typu fine line
- Odpowiednia przy wielowarstwowym malowaniu (nakładanie warstw w różnych kolorach)
- Do perfekcyjnego oddzielania kolorów
- Jest ultra-cienka i znakomicie redukuje ryzyko podciekania farb
- Profesjonalna taśma maskująca budowlana i przemysłowa
- Odpowiednia do technik malarskich pędzlem i natryskowych ze schnięciem farby w temperaturze pokojowej

ZALETY PRODUKTU

- Odporna na wilgoć, chemikalia, lakiery i lekkie rozpuszczalniki
- Nie pozostawia śladów, plam
- Znakomicie odporna na podciekanie farby
- Znakomite przyleganie i odporność na ścinanie
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Czyste usuwanie w temperaturze pokojowej
- Silne przyleganie do trudniejszych powierzchni
- Odporność temperaturowa do +60 °C przez 60 minut
- Może być użyta z wszystkimi rodzajami farb i lakierów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.097	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	32	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	5	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/cm	0.5	AFERA 5001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: purpurowy
- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Barnier
- Pakowanie: indywidualnie

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +15°C a +25°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 12 miesięcy.

Taśma papierowa nie jest przeznaczona do użytku zewnętrznego i nie powinna być wystawiana na światło słoneczne. Może to spowodować trudności z usuwaniem. Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe.

Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej aplikacji.

Powyzsze dane techniczne opieraja sie na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

