

Scapa 9080B

Taśma maskująca papierowa do +80°C, odporna na UV do 30 dni

OPIS

Scapa 9080B jest taśmą z lekko krepowanego papieru pokrytego klejem akrylowym odpornym na działanie promieniowania ultrafioletowego do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Taśma jest odpowiednia do długotrwałego maskowania do 30 dni i jest odporna na temperatury do +80 °C.

ZASTOSOWANIE

- Najwyższej jakości taśma do zastosowań w budownictwie i maskowaniu do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Maskowanie długoterminowe do 30 dni z odpornością na UV
- Odpowiednia do technik malarskich pędzlem i natryskowych ze schnięciem atmosferycznym farby
- Odpowiednia do zastosowań ogólnych do +80 °C przy wewnętrznym lub zewnętrznym łączeniu, klejeniu, uszczelnianiu i maskowaniu
- Odpowiednia do ochrony wielu rodzajów powierzchni m.in. stalowych, aluminiowych, drewnianych czy szklanych

ZALETY PRODUKTU

- Czyste i łatwe usuwanie
- Odporność na UV przez 30dni, bez pozostawiania śladów po oderwaniu
- Lekkie i kontrolowane odwijanie z rolki
- Znakomicie odporna na podciekanie farby
- Znakomite przyleganie i odporność na ścinanie
- Nie pozostawia śladów, plam
- Odporna na chemikalia, lakiery i rozpuszczalniki
- Odporna na suszenie w temperaturze do +80 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.135	AFERA 5006
Siła rozrywająca	N/cm	29	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	11	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/cm	3.1	AFERA 5001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: niebieski
- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 18mm, 24mm, 36mm, 48mm
- Rdzeń: 76mm tekturowy z logo Scapa
- Pakowanie: indywidualnie

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana do 6 miesięcy.

Taśma papierowa jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrznego i może być wystawiana na światło słoneczne do 30 dni.

Czyste usuwanie zależy także od rodzaju powierzchni, lakieru, primerów i właściwości farb. Znaczenie ma także temperatura powierzchni. Dla najlepszych rezultatów należy usuwać taśmę, tak szybko, jak to możliwe. Najlepsze rezultaty przy odrywaniu taśmy są przy zachowaniu stałej prędkości z kątem odklejania 45°

Zalecamy przed pracą wykonanie próby na małej powierzchni i własną ocenę przydatności do danej aplikacji.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

