

Scapa 9830

Wysokiej jakości miękka folia aluminiowa z klejem akrylowym i przekładką papierową

OPIS

Scapa 9830 jest grubą taśmą papierową, wykonaną z impregnowanego papieru pokrytego warstwą bezśladowego kleju kauczukowego chronionego przekładką z silikonowanego PE. Taśma przeznaczona do maskowania i ochrony powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie i ochrona podczas piaskowania
- Maskowanie i ochrona podczas śrutowania
- Mocowanie szablonów podczas głębokiego piaskowania
- Ochrona przed otarciami
- W odcinkach, kawałkach jako separator pomiędzy taflami szklanymi, szybami
- Ochrona różnych powierzchni: szkło, granit, marmur, metale, itp.

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wszystkich powierzchni
- Czyste i łatwe usuwanie
- Wysoka odporność na ścieranie i przebicie
- Przekładka PE pozwala na sztancowanie i wycinanie
- Temperatura pracy ciągła do +80°C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0.39	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	100	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	8	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	8	AFERA 4001
Temperatura pracy	°C	+80	Wewnętrzna

STANDARDOWE ROZMIARY

- Kolor: beżowy
- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 50mm, 75mm, 100mm, 300mm, 450mm, 500mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: luzem w workach foliowych

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 6 miesięcy.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2017-04-07 v1