

Scapa 3589

Taśma z bardzo twardej pianki PCV jednostronnie klejąca

OPIS

Scapa 3589 jest pianką uszczelniającą pod wpływem kompresji. Dostępna w kolorze czarnym. Taśma wykonana z zamkniętokomórkowej, bardzo twardej pianki PCV. Z jednej strony pokryta klejem akrylowym trudnopalnym, z drugiej (nielepnej) zalaminowana folią poliestrową. Skompresowana pianka Scapa 3589 ma właściwości uszczelniające przed przenikaniem wody i powietrza/kurzu.

ZASTOSOWANIE

- Do amortyzowania
- W miejscach gdzie wymagane jest stosowanie materiałów trudnopalnych
- Antypoślizgowa
- Do podwieszanych sufitów i podłóg
- Uszczelnianie przeciw przenikaniu wody
- Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza/kurzu
- Ochrona i zabezpieczenie w motoryzacji
- Uszczelnianie przeciw kurzowi w szpitalach
- Zapobieganie korozji elektrolitycznej
- Jako rozłączna uszczelka drzwi, paneli, szafek, gablot

ZALETY PRODUKTU

- Kompresja minimum 30% do uzyskania efektu uszczelniającego przenikanie wody
- Zakres odporności temperaturowej -30 °C do +80 °C
- Temperatura montażu +10 °C do +40 °C
- Okres przechowywania, co najmniej 12 miesięcy
- Wysokiej jakości klej akrylowy wrażliwy na docisk
- Dobra odporność na roztwory kwasów i zasad
- Laminat foliowy na nielepnej stronie pozwala tworzyć rozłączne uszczelki
- Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
- Produkt o dużym stopniu ognioodporności
- Odporna na otarcia, korozję i wilgoć
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Nie są znane żadne zagrożenia związane z tym produktem
- Czysta i łatwa w obróbce i zastosowaniu, czyste krawędzie
- Spełnia wymagania Dyrektywy 2000/53/WE (nie zawiera metali ciężkich)
- Ognioodporność zgodnie z DIN 4102 część 1, B2, oraz z francuskim standardem M1

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Przyczepność do stali (10 min. Przy kącie 180°)	N/25mm	5	Scapa F9
Siła powrotu do pierwotnego kształtu po 1 minucie	N/cm ²	3.5	Scapa F4
Siła do kompresji 30%	N/cm ²	5.0	Scapa F4
Twardość w skali Shore'a	„00”	70	Scapa F16
Przewodność cieplna (k)	W/mK	0.052	Lee's Disc

STANDARDOWE ROZMIARY

- Formaty: Logi, rolki, wykroje, szpule
- Grubości: 3.0mm
- Rdzeń: 76mm

ZALECENIA

Powierzchnie muszą być czyste, suche wolne od smaru i brudu.

Zalecane przeczyszczenie środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.

Idealnie klei się do podłoża, które jest czyste, suche, płaskie, gładkie, wolne od kurzu i nieporowate.

Niska temperatura podczas montażu może zmniejszyć siłę klejenia.

Czas przydatności do użycia zależy od temperatury i wilgotności i jest nie mniejszy niż 12 miesięcy

Pianka może być nakładana ręcznie bezpośrednio z rolki z zachowaniem równomiernej siły nacisku.

Zalecamy przed zastosowaniem taśmy wykonać własne próby w warunkach, w których pianka będzie stosowana i ocenić jej przydatność.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

