

Scapa 1601

Poliestrowa taśma maskująca z klejem silikonowym

OPIS

Scapa 1601 jest taśmą z 23 μ m bezbarwnej folii poliestrowej z wrażliwym na docisk klejem silikonowym o niebieskim zabarwieniu i całkowitej grubości 68 μ m. Taśma 1601 jest rekomendowana do łączenia (splicingu) i maskowania.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie kontaktów podczas cynowania falowego PCB
- Maskowanie podczas suszenia, utwardzania w wysokich temperaturach
- Maskowanie podczas wytrawiania chemicznego
- Łączenie różnego rodzaju powierzchni, szczególnie silikonowanych, np. papier lub folie silikonowane
- Zamykanie zwojów rolek

ZALETY PRODUKTU

- Odporność na składniki używane podczas zanurzania w lakierach, na żywice epoksydowe i kleje
- Niebieski kolor identyfikuje miejsce łączenia
- Wysokotemperaturowy klej silikonowy o stałej temperaturze pracy do +130°C
- Odporność na suszenie, utwardzanie w temperaturze do +180°C przez 20 minut

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,068	AFERA 5006
Grubość kleju	mm	0,045	AFERA 5006
Grubość nośnika	mm	0,023	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/25mm	75	AFERA 5004
Wydłużenie przy zerwaniu	%	50	AFERA 5004
Siła przylegania	N/25mm	8	AFERA 5001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m, 66m
- Szerokość rolki: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 75 i 100mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Kolory: niebieski
- Pakowanie: folia z etykietą lub worki foliowe w kartonie

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

UWAGI O UŻYCIU

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przyczepność należy sprawdzić przed zastosowaniem na powierzchniach materiałów, które mogą zawierać plastyfikatory.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

