

## Scapa 637

Poliestrowa taśma do łączenia (splicingu) z klejem akrylowym

### OPIS

Scapa 637 jest taśmą z 38µm folii poliestrowej z wysokiej jakości klejem akrylowym i całkowitej grubości 66µm. Taśma 637 jest w kolorze czerwonym. Jest rekomendowana do łączenia pianek, otulin izolacyjnych w budownictwie.

### ZASTOSOWANIE

- łączenie różnego rodzaju powierzchni z wyjątkiem powierzchni silikonowanych
- Naprawa uszkodzonych, rozdartych folii
- łączenie i zamykanie połączeń pianek izolacyjnych i innych materiałów osłonowych
- Uszczelnianie przed przenikaniem wilgoci połączeń izolacji foliowych wewnętrznych i zewnętrznych w budownictwie

### ZALETY PRODUKTU

- Czerwony kolor identyfikuje miejsce łączenia
- Dostępna z ząbkowanymi brzegami dla ułatwienia ręcznego oddzierania
- Doskonała trwałość i odporność na warunki atmosferyczne
- Wysokiej jakości klej akrylowy dostosowany do użycia w szerokim zakresie temperatur i wilgotności
- Nośnik poliestrowy zapewnia stabilność rozmiarów i wytrzymałość mechaniczną
- Agresywny i lepny klej wspomaga łączenie materiałów izolacyjnych i osłonowych

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Całkowita grubość	mm	0,066	-
Grubość kleju	mm	0,028	-
Grubość nośnika	mm	0,038	-
Siła zrywająca	PSI	28000	ASTM D882
Wydłużenie przy zerwaniu	%	110	ASTM D882
Siła przylegania (stal, przy kącie odrywania 180°, po 20 min)	N/25mm	8,8	PSTC 101
Maksymalna temperatura pracy, ciągła	°C	110	-
Minimalna temperatura naklejania	°C	-12	-

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 50mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Kolory: czerwony
- Pakowanie: luzem lub worki foliowe w kartonie

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.*

## **UWAGI O UŻYCIU**

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przyczepność należy sprawdzić przed zastosowaniem na powierzchniach materiałów, które mogą zawierać plastyfikatory.*

*Zalecana temperatura naklejania powinna być powyżej +18°C*

*Właściwe połączenie może nie nastąpić do czasu gdy zarówno taśma i powierzchnia łączonego materiału nie mają takiej samej temperatury powyżej +18°C*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: info@intra.biz.pl  
www.intra.biz.pl

