



# KARTA TECHNICZNA

## Scapa C574NS

Poliestrowa taśma ochronna bez silikonu

### OPIS

Scapa C574NS jest taśmą z folii poliestrowej z wysokiej jakości klejem kauczukowym wrażliwym na nacisk.

### ZASTOSOWANIE

- Maskowanie podczas malowania proszkowego
- Ochrona dużych powierzchni obwodów drukowanych przed działaniem chemikaliów i zachlapaniem
- Maskowanie płytek z obwodami drukowanymi podczas lutowania/niklowania/połączenia styków

### ZALETY PRODUKTU

- Wytrzymuje cykle suszenia wygrzewania w temperaturze od +170°C do +190°C przez 20 minut
- Temperatura pracy -30°C do +130°C
- Eliminuje zanieczyszczenie silikonem i potrzebę czyszczenia przed cynowaniem PCB
- Łatwa aplikacja i usuwanie
- Klej bez zawartości silikonu nie pozostawiający resztek i śladów
- Dobra przyczepność
- Znakomite dopasowanie do powierzchni

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,051	-
Grubość kleju	mm	0,025	-
Grubość nośnika	mm	0,025	-
Siła zrywająca	N/25mm	110	PSTC02
Wydłużenie przy zerwaniu	%	90	PSTC02
Siła przylegania	N/25mm	5,5	PSTC01

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 75 i 100mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Kolory: jasno zielony
- Pakowanie: folia z etykietą lub worki foliowe w kartonie

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.*

## **UWAGI O UŻYCIU**

*Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przyczepność należy sprawdzić przed zastosowaniem na powierzchniach materiałów, które mogą zawierać plastyfikatory.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

