

Scapa R592

Poliestrowa taśma maskująca do malowania proszkowego

OPIS

Scapa R592 jest taśmą z 50µm bezbarwnej folii poliestrowej z wysokiej jakości klejem silikonowym o zielonym zabarwieniu i całkowitej grubości 83µm. Taśma R592 jest rekomendowana do maskowania w wysokiej temperaturze.

ZASTOSOWANIE

- Rekomendowana do maskowania w aplikacjach wymagających odporności na wysokie temperatury
- Taśma maskująca podczas malowania proszkowego

ZALETY PRODUKTU

- Wysokotemperaturowy klej silikonowy o stałej temperaturze pracy 180°C
- Wytrzymuje wygrzewanie/suszenie w temperaturze do 200°C do 20 minut
- Nie pozostawia śladów kleju na powierzchni po oderwaniu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,083	AFERA 5006
Grubość kleju	mm	0,033	AFERA 5006
Grubość nośnika	mm	0,050	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/25mm	220	AFERA 5004
Wydłużenie przy zerwaniu	%	100	AFERA 5004
Siła przylegania	N/25mm	10,0	AFERA 5001

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 66m
- Szerokość rolki: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 75 i 100mm
- Rdzeń: 76mm z tworzywa
- Kolory: zielony
- Pakowanie: folia z etykietą lub worki foliowe w kartonie

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Magazynowanie w temperaturze +10°C do +30°C Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy.

UWAGI O UŻYCIU

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od kurzu i brudu, oleju i innych zanieczyszczeń. Przyczepność należy sprawdzić przed zastosowaniem na powierzchniach materiałów, które mogą zawierać plastyfikatory.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

