



INTRA S12.433D

Samoprzylepna folia ochronna budowlana PE
do ochrony powierzchni
(do użytku wewnętrznego i zewnętrznego)

OPIS

Intra S12.433D jest samoprzylepną taśmą wykonaną z folii polietylenowej z lekkim bezśladowym klejem akrylowym wodnym. Taśma służy do czasowego maskowania i zabezpieczania powierzchni podczas dalszej obróbki, montażu i magazynowania.

ZASTOSOWANIE

- Czasowe zabezpieczanie powierzchni **blach lakierowanych gładkich** (z połyskiem) przed zabrudzeniem, uszkodzeniem
- Czasowe zabezpieczenie powierzchni **plyt warstwowych** przed zabrudzeniem, uszkodzeniem

ZALETY PRODUKTU

- Łatwe i szybkie naklejanie oszczędzające czas
- Produkt samoprzylepny gotowy do natychmiastowego użycia
- Nie pozostawia śladów po oderwaniu (folie należy usuwać niezwłocznie po skończeniu prac)
- Odporność na UV do 150 godzin – QUV test* (ok. 3mc)
- Proste i precyzyjne rozwiązanie podczas prac produkcyjnych, montażowych, budowlanych i remontowych
- Dobra przyczepność i siła przylegania do w/w powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Rodzaj nośnika	-	polietylen
Kolor nośnika	-	transparent
Rodzaj kleju	-	Akryl wodny
Grubość całkowita	mm	0,033
Siła przylegania do stali	N/25mm	2,5
Wytrzymałość na zrywanie wzdłużne/poprzeczne	N/mm ²	28/24
Rozciągliwość do zerwania wzdłużna/poprzeczna	%	400/550
Odporność temperaturowa	°C	+10 ... +40
Odporność na oleje, rozpuszczalniki	-	umiarkowana
Odporność na wilgoć	-	dobra
Odporność na UV (QUV-test)*	godz.	150 (3mc*)

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 500m, 1000m
- Szerokość rolki: 125mm, 250mm, 500mm, 1000mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: neutralne
- Pakowanie: luzem w kartonach

ZALECENIA PRZY MAGAZYNOWANIU I STOSOWANIU

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +40°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 6 miesięcy.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń.

Folię należy usuwać niezwłocznie po zakończeniu prac i nie później niż podana odporność na UV. Folia powinna być usuwana w temperaturze powyżej +10°C

**150h odpowiada 3 miesiącom zewnętrznego zastosowania w warunkach klimatycznych Europa Zachodnia*

Podane parametry techniczne mogą mieć tolerancję do 15%

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

