

## Scapa 1433

Samoprzylepna taśma polietylenowa do zastosowań zewnętrznych

### OPIS

Scapa 1433 jest wykonana ze stabilizowanej folii polietylenowej o grubości 0,125mm powleczonej jednostronnie odpornym na starzenie klejem akrylowym. Grubość całkowita taśmy wynosi 0,15mm. Taśma przeznaczona jest do naprawy folii ogrodniczych oraz do łączenia i uszczelniania folii.

### ZASTOSOWANIE

- Taśma przeznaczona do łączenia i naprawy tuneli z folii ogrodniczych
- Wzmacnianie konstrukcji tuneli ogrodniczych
- Naprawy ogrodniczych ekranów termicznych
- Odpowiednia do napraw i maskowania połączeń szkła i folii
- Odpowiednia do jakichkolwiek napraw, połączeń, uszczelnień wymagających stosowania taśmy odpornej na starzenie się, do zastosowań zewnętrznych

### ZALETY PRODUKTU

- Kolor zielony przezroczysty pozwalający na identyfikację miejsc łączenia folii
- Doskonała odporność na promieniowanie UV (nie starzeje się)
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Dobra przyczepność do giętkich i elastycznych folii, arkuszy z tworzyw, szkła, metalu i drewna
- Dobra odporność na olej, wodę morską i plastyfikatory
- Wysoka odporność na wilgoć
- Klej o wysokiej odporności na starzenie się
- Szeroki zakres odporności temperaturowej -15 °C do +70 °C

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Grubość całkowita	mm	0.15	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	24	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	300	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	3	AFERA 4001

## **STANDARDOWE ROZMIARY**

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 38mm, 50mm, 75mm, 100mm (inne na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: woreczki foliowe
- Kolory: przezroczysty o zielonym zabarwieniu

## **ZASADY MAGAZYNOWANIA**

*Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.*

*Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.*

*Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.*

## **ZALECENIA, SPOSÓB UŻYCIA**

*Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, oleju i innych zanieczyszczeń.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Upzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 44, 90-133 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94,  
faks +48 42 678 10 09  
e-mail: info@intra.biz.pl

