

Scapa 2901

Samoprzylepna taśma polietylenowa

OPIS

Scapa 2901 jest wykonana z folii polietylenowej powleczonej jednostronnie klejem kauczukowym wrażliwym na nacisk. Scapa 2901 dostępna jest w kolorach czarnym, białym, czerwonym, żółtym, niebieskim i przezroczystym.

ZASTOSOWANIE

- Taśma elektroizolacyjna w elektrotechnice
- Taśma do izolowania i uszczelniania kabli żelowych w telekomunikacji
- Do wykonywania cienkich uszczelnień
- Do identyfikacji i kodowania kolorami
- Do pakowania

ZALETY PRODUKTU

- Znakomite właściwości dielektryczne
- Elastyczna (nawet w temperaturze poniżej zera), wytrzymała i dobrze dostosowująca się do podłoża
- Odporna na wilgoć, wiele chemikaliów takich jak rozcieńczone kwasy i zasady i roztwory soli
- Taśma w kolorze czarnym jest odporna na UV
- Nie zawiera halogenów
- Temperatura pracy do +70°C
- Zgodna z normą DEFSTAN 81-145 wydanie 2 Brytyjskiego Ministerstwa Obrony (MOD)

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.15	BS 3924
Siła zrywająca	N/cm	18	BS 3924
Wydłużenie do zerwania	%	300	BS 3924
Przyczepność do stali	N/cm	3,5	BS 3924
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	2	BS 3924
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	70	BS 3924
Rezystywność	$\Omega \cdot m$	1×10^{13}	BS 3924
Temperatura pracy	°C	+70	BS 3924

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m, 33m
- Szerokość rolki: 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Rdzeń: 38mm
- Oznakowanie: Scapa lub neutralne
- Pakowanie: woreczki foliowe lub zgrzewki
- Kolory: czarny, biały, czerwony, żółty, niebieski i przezroczysty.

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.

ZALECENIA, SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

