

Scapa 6098

Samoprzylepna taśma polietylenowa maskująca

OPIS

Scapa 6098 jest wykonana z folii polietylenowej powleczonej jednostronnie klejem kauczukowym wrażliwym na docisk. Grubość całkowita taśmy wynosi 0,12mm. Taśma przeznaczona jest do maskowania, naprawy, uszczelniania i ochrony w budownictwie. Taśma jest w kolorze zielonym.

ZASTOSOWANIE

- Maskowanie podczas prac malarskich i wykończeniowych na fasadach budynków
- Krótkoterminowe maskowanie (maks. 48 godzin) powierzchni betonowych, gipsowych, tynków, drewnianych
- Ogólne zastosowania związane z naprawami, uszczelnianiem, wodouszczelnianiem, maskowaniem i ochroną

ZALETY PRODUKTU

- Przylega do wszystkich powierzchni nawet jeśli SA zakurzone i wilgotne
- Dobry chwyt taśmy do folii/arkuszy polietylenowych
- Łatwe odwijanie w odniesieniu do bardzo agresywnego kleju
- Może być oddzierana ręcznie
- Pozostaje wygodny do użycia zimą w niskich temperaturach
- Elastyczny i dobrze dopasowujący się do powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość całkowita	mm	0.12	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	12,5	AFERA 4004
Wydłużenie do zerwania	%	150	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	1,6	AFERA 4001
Siła potrzebna do odwijania z rolki	N/cm	1,3	AFERA 4013
Temperatura pracy	°C	+60	Scapa

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 25m
- Szerokość rolki: 50mm
- Rdzeń: 76mm
- Oznakowanie: Scapa lub Barnier
- Pakowanie: woreczki foliowe
- Kolory: zielony

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane.

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10°C a +30°C.

Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 12 miesięcy.

ZALECENIA, SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być naklejana na powierzchnie czyste i suche, wolne od kurzu, pyłu, oleju i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

