



# M2255

Taśma uszczelniająca butylowa ogólnego zastosowania

## OPIS

M2255 jest ultra lepny syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej. Dostępny w postaci wytłoczonych taśm, pasków, sznurów w kolorze czarnym

## ZASTOSOWANIE

- Do użytku jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody, kurzu, wilgoci w budownictwie i wentylacji
- Do uszczelniania dachów: dachówek, kalenic, gąsiorów, kominów
- Do uszczelniania połączeń membran

## ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Dobra odporność na promieniowanie UV
- Wysoki komfort w użyciu
- Wytłoczona w postaci taśmy lub sznura pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Wysoka lepność początkowa
- Pozostaje elastyczna przez cały okres użytkowania
- Zakres odporności temperaturowej  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+90^{\circ}\text{C}$

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość nominalna</b>	<b>Metoda testu</b>
Dynamiczna siła ścinania (odrywanie wzdłużne)	N/cm <sup>2</sup>	10	H15
Przyczepność przy kącie odrywania 180°	N/cm	22	H41
Ciężar właściwy	g/cm <sup>3</sup>	1.65	H6

## **STANDARDOWE ROZMIARY, KOLORY**

- Butyl M2255 dostarczany jest w postaci wytłoczonego paska lub sznura ułożonego na podkładzie z folii silikonowanej
- Dostępny w szeregu rozmiarów (grubości od 0.8 do 3mm, szerokości od 5mm do 290mm – inne na zamówienie)
- Dla ułatwienia nakładania materiał może być dostarczony w różnych formatach, takich jak np. multipaski (kilka pasków obok siebie), pocięte na ustalone długości z usuwalną górną przekładką ochronną
- Kolory: czarny

## **TOLERANCJE**

*Grubość: +/- 10%*

*Szerokość: do 25mm +/- 1mm, od 26mm do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm*

## **ZALECENIA**

*Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5°C a +30°C.*

*Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji poziomej w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.*

*Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu. Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.*

*Butyl należy naklejać bezpośrednio po odwinieciu z rolki i delikatnie dociskać na całej długości klejonego odcinka dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej. Następnie należy usunąć przekładkę zabezpieczającą i nałożyć drugi uszczelniany element/powierzchnię i ponownie dociskać. Do uzyskania właściwej przyczepności zalecamy dociskanie połączenia wałkiem gumowym.*

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:  
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,  
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69  
e-mail: [info@intra.biz.pl](mailto:info@intra.biz.pl)  
[www.intra.biz.pl](http://www.intra.biz.pl)

