

Scapa 1502F

Taśma tkaninowa szklana – klasa temperaturowa F

OPIS

Scapa 1502F jest taśmą z tkaniny szklanej z usieciowanym klejem akrylowym o całkowitej grubości 0,18mm przeznaczoną do ochrony uzwojeń, do izolacji i łączenia uzwojeń przed impregnacją (klasa temperaturowa F +155°C)

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie i wzmacnianie cewek i uzwojeń końcowych, odpływowych
- Izolowanie uzwojeń pierwotnych i ich końcówek
- Izolacje międzyzwojowe i międzyfazowe
- Ochrona, łączenie kabli i wiązowanie przewodów
- Zewnętrzna izolacja ochronna cewek, uzwojeń suchych transformatorów, itp.

ZALETY PRODUKTU

- Tkanina szklana zapewnia bardzo dobre ułożenie, przyleganie i znakomite warunki impregnacji
- Estetyczne wykończenie kabli, szyn miedzianych dużych średnic
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Usieciowany klej akrylowy zapewnia optymalną odporność na rozpuszczalniki i lakiery używane do impregnacji
- Znakomita odporność temperaturowa (wyższa od produktu Scapa 1503B)
- Możliwość nanoszenia napisów, nadruku
- Certyfikat UL 510 – Guide OANZ 2 : File E 103655
- Temperatura pracy do +155°C (stała) – klasa termiczna F

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Całkowita grubość	mm	0,18	AFERA 4006
Siła zrywająca	N/cm	300	AFERA 4004
Wydłużenie przy zerwaniu	%	8	AFERA 4005
Przyczepność do stali	N/cm	2.7	AFERA 4001
Wytrzymałość dielektryczna	kV	2	AFERA 4011
Rezystancja	MΩ	1.5 x 10 ³	AFERA 4010
Współczynnik korozji	-	0.95	
Temperatura pracy	°C	155	UL1446

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 19mm (12, 15, 25, 30, 38 i 50mm na zamówienie)
- Rdzeń: 76mm z logo Scapa
- Kolory: biały
- Pakowanie: worki foliowe, karton

ZASADY MAGAZYNOWANIA

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Zalecana temperatura magazynowania powinna wynosić od +10°C do +30°C,

Okres przechowywania zależy od zachowania powyższych warunków i warunków klimatycznych i nie powinien być dłuższy niż 6 miesiące od daty produkcji.

UWAGI PRZY STOSOWANIU

Przed naklejaniem należy się upewnić, że powierzchnie są czyste, wolne od brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

