

0318

Wysokiej jakości, profesjonalna taśma butylowa laminowana włókniną - podtynkowa

OPIS

0318 jest syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej jednostronnie laminowanym włókniną poliestrową. Dostępny w postaci taśm z dzieloną przekładką papierową zabezpieczającą warstwę butylu.

ZASTOSOWANIE

- Do uszczelniania połączeń ścian i podłóg,
- Do uszczelniania kanalizacji, odwodnień w łaźniach
- Do uszczelniania połączeń i naprawy pęknięć w budownictwie przed tynkowaniem, gipsowaniem
- Do wytłumiania i wyciszania akustycznego
- Uszczelnianie przeciw przenikaniu powietrza

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Wytłoczony w postaci taśmy pozwala na łatwe i precyzyjne użycie z małą liczbą odpadów
- Pozostaje elastyczny przez cały okres użytkowania
- Wygoda w użyciu. Dzielona przekładka ułatwia nakładanie na styk prostokątnych powierzchni
- Włóknina może być malowana, pokrywana zaprawami gipsowymi, cementowymi, klejowymi
- Zakres odporności temperaturowej -40 °C do +90 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Dynamiczna siła ścinania (odrywanie wzdłużne)	N/cm ²	12	H15
Przyczepność przy kącie odrywania 90°	N/cm	8	H48
Przyczepność przy kącie odrywania 180°	N/cm	9	H41
Ciężar właściwy	g/cm ³	1,6	H6
Współczynnik przenikania wilgoci	g/m ² /24h/mm	0,18	ISO9932/BS ISO 15106

STANDARDOWE ROZMIARY, KOLORY

- Taśma butylowa 0318 dostarczana jest w postaci wytłoczonego paska ułożonego na podkładzie z papieru silikonowanego
- Dostępna w szeregu rozmiarach (grubości od 0.7 do 3mm, szerokości od 50mm do 290mm – inne na zamówienie)
- Dla ułatwienia nakładania materiał może być dostarczony w różnych formatach, takich jak np. multipaski (kilka pasków obok siebie), pocięte na ustalone długości lub w postaci wykroi
- Kolory: czarny lub szary

TOLERANCJE

Grubość: +/- 10%

Szerokość: do 100mm +/-2mm, powyżej 100mm +/-3mm

ZALECENIA

Zalecana temperatura nakładania powinna być pomiędzy +5°C a +40°C.

Rolki butylu powinny być przechowywane w pozycji leżącej w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z promieniami słonecznymi, w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. W tych warunkach produkt może być magazynowany co najmniej 2 lata.

Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i brudu. Producent zaleca przeczyszczenie powierzchni środkiem typu Propan-2-ol {IPA}. Proszę wcześniej zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa stosowanego środka czyszczącego i czy może być użyty do danej powierzchni.

Butyl należy naklejać bezpośrednio po usunięciu przekładki zabezpieczającej. Delikatnie dociskać na całej długości dla uzyskania właściwej przyczepności początkowej. Należy unikać powstawania fałd i zmarszczek.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl

